



10.000.000

i.a.falcão bauer

10.000.000



10.000.000

Rel.: 22224/1/00/Bauer-Abbo

Fl.: 1/2

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 22224/1/00/Bauer-Abbo

RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO

Interessado:

GART MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA
RUA CLODOMIRO DE OLIVEIRA,321 - JD.REBOUCAS
05735-120 - SAO PAULO - SP
Ref.: (33519)

1. MATERIAL ENSAIADO:

Revestimento especial aplicado sobre placa de isopor, para ser usado em fachada predial, recebido em 28/02/00.

2. METODOLOGIA APLICADA:

ASTM G 154/98

3. OBJETIVO:

Simulação em laboratório das forças de destruição da natureza, de forma acelerada predizendo a durabilidade relativa dos materiais não metálicos quando expostos diretamente a ação das intempéries.

4. CORPOS DE PROVA:

4.1. Formato - Retangular

4.2. Cor - Semelhante a do concreto

5. TEMPO DE EXPOSIÇÃO:

3000h.

8

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente pode ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia.

ICCS / RM

Rel.: 22224/1/00/Bauer-Abbo
Fl.: 2/2


6. RESULTADOS OBTIDOS:


PARÂMETROS	500h	1000h	1500h	2000h	2500h	3000h
Cor:	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Leve esbranquiçamento
Integridade:	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada	Inalterada

7. DATA DO ENSAIO:

Ensaio realizado no período de 28/02/00 à 06/07/00.

São Paulo, 07 de julho de 2000.


ROBERTO MAZZOCO
CRQ nº. 04415409


ENG. JOSÉ ARISTIDES FILHO
CREA 506108480 - CRQ 04226731

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia.
ICCS/RM